

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Терол Гранул Белый 1.5 мм	71259
Терол Гранул Белый 2.0 мм	71260
Терол Гранул Белый 2.5 мм	71261
Терол Гранул Серый 1.5 мм	71256
Терол Гранул Серый 2.0 мм	71257
Терол Гранул Серый 2.5 мм	71258

ОПИСАНИЕ

Терол Гранул - это минеральная декоративная штукатурка на цементной основе с выраженной зернистой текстурой типа «шуба». Материал разрабатывался в качестве финишного покрытия для долговременной защиты фасадов, свыше 15 лет, но нашел широкое применение также и во внутренней отделке помещений. Производится в сером цвете, на основе серого цемента, и в белом цвете, на основе белого цемента.

Материал предлагается в виде 3 фракций: 1.5, 2.0, 2.5 мм.

СВОЙСТВА

- На основе высококачественного цемента
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Высокая механически прочность и долговечность
- Устойчивость к внутренним перенапряжениям и образованию трещин
- Повышенная способность к проведению водяного пара (паропроницаемость)
- Высокая устойчивость к загрязнениям
- Экологически безопасен
- Может наноситься механизированным способом
- Выпускается в белом и сером цвете, возможно производство материалов окрашенных в массу
- Идеален в качестве финишного покрытия в системах СФТК Террако с любым типом теплоизоляционного материала.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Терол Гранул может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, а также перегородок из ГКЛ, плоского шифера, гипсовые основания, подготовленных с применением соответствующих материалов Террако.

Допускается наносить на поверхности, ранее окрашенные матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Не применим на поверхностях, окрашенных масляными красками, красками, на основе мела, лаками, эмалями.

В качестве финишного покрытия сертифицирован для использования в качестве декоративно-защитного покрытия в любых теплоизоляционных системах (СФТК) Террако.

19.04.2018



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности, на которые не планируется нанесение Терол Гранул должны быть защищены с помощью малярной ленты и полиэтиленовой пленки.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности предварительно обрабатываются грунтовками, проникающего действия, например, Террагрунт Махи, а при необходимости обеспечения высокой паропроницаемости основания - силиконовым грунтом Силпрайм.

Старые малярные покрытия на водной основе, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

Перед нанесением покрытия основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой из ассортимента Террако. Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

Для грунтования стандартных минеральных строительных оснований рекомендуется использовать грунтовку Террагрунт Белый.

При нанесении материала на гладкие или плохо впитывающие основания (бетон, ЦСП) - допускается использовать пигментированную грунтовку бетоноконтакт Террабонд SP.

При поражении поверхности плесенью или грибом, необходимо выполнить ее предварительную очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением содержимое мешка Терол Гранул необходимо тщательно смешать с рекомендованным количеством воды с помощью низкооборотного миксера. Готовый декоративный состав будет готов к работе после повторного перемешивания спустя 5-10 минут.

Материал наносится на загрунтованное основание с помощью нержавеющей кельмы слоем толщиной в «одно зерно», равномерно разравнивается и распределяется по поверхности основания, после чего затирается круговыми движениями с помощью пластиковой терки-гладилки. Окончательный вид текстура покрытия принимает после высыхания.

Во избежание образования сухих краев, нанесение Терол Гранул следует производить без остановки, от одного к края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому». Разведенный материал должен быть выработан в течении 1 часа.

Нанесение Терол Гранул рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 60% и температурах основания и окружающей среды +5-+30оС. После работы инструменты вымыть водой.

Терол Гранул допускается окрашивать фасадными красками, например, Силшилд или Максишилд, не ранее чем через 7 дней после нанесения, при достижении влажности не более чем 4%.

При дозаказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства (указываются на упаковке).

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Терол Гранул	Расход (кг / м ²)	Инструмент
Гранул 1.5 мм	2.2-2.5	Кельма
Гранул 2.0 мм	2.8-3.1	Кельма
Гранул 2.5 мм	3.5-3.8	Кельма

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Терол Гранул выпускается в многослойных бумажных м мешках по 25 кг . Хранить материал в чистом сухом помещении, при положительных температурах Нераспечатанные упаковки могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративное финишное покрытие на минеральной , цементной основе
Внешний вид покрытия	Матовое покрытие с выраженной зернистой текстурой типа «шуба»
Варианты зернистости	1,5, 2,0, 2,5
Цвет	Белый или серый. Может выпускаться в цветном виде
Смешивание	Содержимое мешка затворяется с 5,0-5,5 л воды и перемешивается до получения однородной смеси
Время жизни готового раствора	Не менее 1 часа. Добавление воды - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Адгезия к основанию	Более 0,40 МПа
Прочность на сжатие (после 28 суток)	Не менее 8,0 МПа
Нанесение	Металлическая кельма
Текстурирование	С помощью пластиковой терки-гладилки
Время высыхания (при 20±2 °С)	на «отлип» – 4-6 часов, защита перед осадками- 24 часа.
Температура эксплуатации	-50 С - +70 С
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствии повышенной влажности
Упаковка	Бумажные мешки 25 кг
Хранение	12 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru