

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Терракоат Замша Силикон	61464
-------------------------	-------

ОПИСАНИЕ

Терракоат Замша Силикон - это готовое к применению финишное декоративное тонкослойное покрытие на силиконовой основе, формирующее мелкозернистую, почти гладкую структуру поверхности, имитирующую материал Замша.

Материал обеспечивает сочетание качественной архитектурной отделки с экономичностью, долговечностью, и устойчивостью к естественным загрязнениям, обладает превосходной адгезией к большинству типов внешних и внутренних поверхностей, характеризуется прекрасными техническими характеристиками – водонепроницаемостью, повышенной паропроницаемостью и прекрасными прочностными свойствами, устойчивостью к механическим воздействиям и трещинообразованию.

СВОЙСТВА

- На основе силиконового связующего
- Имеет прекрасный внешний вид
- Высокая механически прочность и долговечность
- Высокая водонепроницаемость и эластичность
- Превосходная адгезия
- Экологически безопасен, на водной основе
- Устойчивость к естественным загрязнениям
- Повышенная способность к паропереносу
- Применим в любых СФТК Террако локально в качестве «гладкого» финишного слоя

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Терракоат Замша Силикон может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, гипсокартона, плоского шифера подготовленных с применением соответствующих материалов Террако.

Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Не допускается применение на поверхностях, окрашенных масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками.

19.04.2018

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Терракоат Замша Силикон должны быть защищены.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы. Учитывая малую толщину покрытия, поверхность основания должна быть очень тщательно выровнена.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Махи. Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

Перед нанесением покрытия основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой из ассортимента Террако. Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

Для грунтования стандартных минеральных строительных оснований рекомендуется использовать грунтовку Террагрунт Белый. При нанесении материала на гладкие или плохо впитывающие основания (бетон, ЦСП) - допускается использовать пигментированную грунтовку бетоноконтракт Террабонд SP.

При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды.

Материал наносится на основание с помощью нержавеющей кельмы тонким слоем и сразу же тщательно разглаживается. Для достижения наилучшего результата в получении желаемого вида финишной отделки «под замшу», после высыхания первого слоя рекомендуется нанести с помощью стандартной металлической кельмы второй слой Терракоат Замша Силикон, с аккуратным и окончательным разравниванием его по всей поверхности. Во избежание образования «сухих краев», нанесение Терракоат Замша Силикон следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Окончательно текстура нанесенного покрытия формируется после высыхания материала.

Расход Терракоат Замша составляет - в один слой -1,0 кг/м², в два слоя - 2,0 кг/м².

Нанесение Терракоат Замша Силикон рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и температурах основания и окружающей среды +5- +30оС. Время полного высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет около 3-4 часа.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности, следует использовать материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства, которые указываются на упаковке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Терракоат Замша Силикон выпускается в пластиковых ведрах по 25 кг и 15 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в месте недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративное финишное полимерное покрытие на основе силиконового связующего
Внешний вид покрытия	Мелкофракционное покрытие, имитирующее внешний вид материала Замша.
Пигменты	Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению
Цвет	Изначально -Белый
Колеровка	Колеруется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, допускается добавление воды до 5%
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Морозостойкость	F 100
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение и текстурирование	Металлическая кельма-гладилка
Расход	При нанесении в 1 слой- 1,0 кг/м ² , в 2 слоя – 2,0 кг/м ²
Время высыхания (при 20±2 °С)	Около 3-4 часов
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра 25 кг и 15 кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru